

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
Фактический адрес места осуществления деятельности: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
тел.: 8 (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Ведущий эксперт

М.С. Богачёв


«13» ноября 2025 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-2759

13.11.2025

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** ООО «Финмодель» (117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 11 кв. 292), (адрес места осуществления деятельности: 119620, г. Москва, Киевское шоссе, 6 стр. 1, БЦ Комсити, корпус А2, 2 этаж, офис 7).
2. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/894 от 12.11.2025 г., гарантийное письмо № 9 от 12.11.2025 г. Генерального директора ООО «Финмодель». Договор поставки № 5-03 от 01.03.2021 г. (Счет фактура № 16 от 10.11.2025 г.).
3. **Дата и место осуществления лабораторной деятельности:** 13.11.2025 г., 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
4. **Изготовитель:** «Hopesgear Industrial Co. Limited» (Китай).
5. **Наименование образца испытаний:** ножи складные «Daggerr» модели «Ataman Damascus Black Micarta» (арт. DG2409S-MBK-DMSK) (на фото), модели «Ataman Damascus Green Micarta» (арт. DG2409S-MGRN-DMSK). Клинки изготовлены из стали Damascus, накладки рукоятей – Micarta Black и Micarta Green - соответственно. Представленные образцы упакованы в картонные коробки и комплектуются ножнами.



6. **Дата и номер акта отбора образца (-ов), метод отбора образца (-ов):** № 363/ОС от 12.11.2025 г.
7. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51644-2000 (Разделы 4-6).
8. **Метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51644-2000.
9. **Условия окружающей среды:** температура 23,0° С, влажность 49%, давление 100,0 кПа.
10. **Результаты испытаний**

Определяемые характеристики (показатель), ед. изм.		Требования по ГОСТ Р 51644-2000 (Разделы 4-6)	Результаты испытаний (методы)
Линейные размеры	общая длина, мм	Не ограничена	180,9 (п. 9.2)
	длина клинка, мм	Не более 300	90,0 (п. 9.2)
	наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	15,9 (п. 9.2)
	толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8 (п. 9.2)
	длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9 (п. 9.2)
	ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,1 (п. 9.2)
	толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,6 (п. 9.2)
твердость клинков, HRC		Выше 25 HRC (п. 5.1)	59 (п. 9.4)
остаточная деформация, мм		После испытаний на клинке не должно быть остаточной деформации превышающей 1 мм (п. 5.4)	0,1 (п. 9.5)
прочность клинка/ упругость клинка		Прочный/упругий (п. 5.10)	Наличие/ Наличие (п. 9.5)
внешний вид/маркировка		Наличие товарного знака (логотипа) (п. 6.1)	Соответствует/Соответствует (п. 9.1)

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51644-2000 (п. 5.1) (методы п. 9.2)

Предельная максимальная длина до 90 мм включительно.	90,0 мм
--	---------

11. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с оружием холодным: ножами разделочными и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроемные. Общие технические условия» в части методов испытаний п. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5.

12. **Дополнительная информация:** Логотип нанесен на клинок. Дополнения, отклонения или исключения из методов испытаний: отсутствуют. Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

Эксперт

Конец протокола

Н.П. Доля

Частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Результаты испытаний распространяются только на представленный Заказчиком объект.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков